

## CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ RAINURÉ



- Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en okoumé
- Aspect de face d'une grande homogénéité
- Durabilité et stabilité de l'okoumé face aux intempéries
- Sélection des plis pour limiter les cages

**Qualité de faces**

Faces okoumé I / III  
réalisées à partir de feuilles entières  
Conforme à la norme EN 635

**Type de collage**

Collage MUF extérieur classe 3  
conforme à la norme EN 636-3

**Densité**

Environ 500 kg/m<sup>3</sup>

**Formaldéhyde**

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 717-2

Rainurage et assemblage  
Rainuré en trapèze dans le  
3ème pli / sens de fil identique à la face  
Entraxe des rainures : 76 mm  
Assemblage par feuillure mi-bois

**Production et origine des bois**

Production d'origine italienne  
Provenance des bois : Gabon

**Applications**

Volets, sous-toitures, portes de garage ou de service,  
agencement etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 x 1220
10	5	
15	7	