

CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ RAINURÉ



- Panneau réalisé à partir de feuilles croisées en okoumé
- Aspect de face d'une grande homogénéité
- Durabilité et stabilité de l'okoumé face aux intempéries
- Sélection des plis pour limiter les cages

Qualité de faces

Faces okoumé I / III
réalisées à partir de feuilles entières
Conforme à la norme EN 635

Type de collage

Collage MUF extérieur classe 3
conforme à la norme EN 636-3

Densité

Environ 500 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717-2

Rainurage et assemblage

Rainuré en trapèze dans le
3ème pli / sens de fil identique à la face
Entraxe des rainures : 76 mm
Assemblage par feuillure mi-bois

Production et origine des bois

Production d'origine italienne
Provenance des bois : Gabon

Applications

Volets, sous-toitures, portes de garage ou de service,
agencement etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE P LIS	STOCK
10	2500 x 1220	5	■
15	2500 x 1220	7	■