

CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU FIL LONG I/II WBP



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Esthétisme des plis minces pour toutes les utilisations ou le chant sera visible
- Production Polonaise

Qualité de faces

I (S) /II (BB)

Pour en savoir plus sur la classification des qualités de faces :

[Qualité de faces des contreplaqués selon la Norme européenne PN-EN 635-2](#)

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLS	FORMAT 2500 x 1250
09	7	■
15	11	■
18	13	■
30	21	■

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 717-1

Tolérances dimensionnelles

Longueur/largeur

entre 1000 - 2000 : ±2 mm

> 2000 : ±3 mm

Equerrage ±0.1% ou ±1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Pologne

Provenance des bois : Pays Baltes

Applications

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.



15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40 - Fax. 01 47 94 06 45

170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89

42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18 - Fax. 04 72 79 51 84 - E-mail : info@woodply.fr



Qualité de la face I (S)