

CONTREPLAQUE PIN RADIATA PINE II/III



- Panneau polyvalent et résistant pour des applications diverses.
- Légèreté, facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle.
- Panneau multiplis croisé en pin radiata européen.

Qualité de faces

Faces II/III - panneau calibré, poncé, nœuds réparés sur une face comme définie dans les caractéristiques du FT-113A. classe B.
Contreface C = III.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	GRAND FORMAT 3000 x 1500 *
18	7	■
30	13	■

* Face scarfée

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 550 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1 (collage phénolique)
Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm) ± 3,5 mm
Equerrage 1mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Espagnole
Provenance des bois : Européenne

Applications :

Agencement, construction, emballage, platelage, ameublement, décoration.



Face II

qualité de face II



Face III

SE

C

qualité de face III