

## CONTREPLAQUE PIN RADIATA PINE II/III



- Panneau polyvalent et résistant pour des applications diverses.
- Légereté, facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle.
- Panneau multiplis croisé en pin radiata européen.

### Qualité de faces

Faces II/III – panneau calibré, poncé, nœuds réparés sur une face comme définie dans les caractéristiques du FT-113A. classe B.  
Contreface C = III.

| ÉPAISSEUR<br>(mm) | NOMBRE DE PLIS | FORMAT<br>3000 x 1500 * |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| 18                | 7              |                         |
| 30                | 13             |                         |

\* Face scarfée

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 550 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1 (collage phénolique)  
Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm) ± 3,5 mm  
Equerrage 1mm/m

### Production et origine des bois

Production d'origine Espagnole  
Provenance des bois : Européenne

### Applications :

Agencement, construction, emballage, revêtement, ameublement, décoration.



qualité de face II



2  
C  
46 AVENUE DU RIVIERE - 07600 SAINT-JEAN-DE-MONTS - 04 57 22 24 10  
qualité de face III